



ŠENDVIČOVÉ PANELY PRO ZEMĚDĚLSKÉ BUDOVY

RUUKKI AGRIPRO™ PANEL

RUUKKI

Energy-efficient steel solutions for better **LIVING. WORKING. MOVING.**



Sendvičový panel pro vnější stěny **SP2B PU AgriPro**



Hlavní znaky:

- Optimální panel pro použití v zemědělství
- Vynikající poměr tepelného odporu/tepelné izolace a mechanických vlastností díky souvislému jádru a výrobnímu procesu
- Pevný, bez HCFC, samohasící polyuretanová pěna
- Dostupný se speciální povrchovou úpravou Ruukki Csafe™

Nová povrchová úprava Ruukki Csafe™ pro použití v zemědělství:

- Lepší odolnost proti mechanickému poškození: Ruukki Csafe povrchová úprava - 3000g*, standardní polyester - 2000 g*
- Lepší odolnost proti korozi: Ruukki Csafe™ povrchová úprava - třída koroze C4 (int), standardní polyester - třída koroze C3 (int)
- Lepší odolnost proti znečištění: Ruukki Csafe™ povrchová úprava - "velmi dobrá", standardní polyester - "dobrá"
- Lepší odolnost proti chemikáliím (hydroxid amonný a hydroxid sodný)
- Lepší odolnost proti UV záření (RUV4** proti RUV2** jako pro standardní polyester)

Typ panelu	Tloušťka jádra D	Šířka		Tloušťka plechů		Maximální délka	Hodnota U	Reakce na oheň	Měrná akustická izolace
		Celková	Modulová	Vnější	Vnitřní				
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	W/m²K		dB
SP2B PU AGRIPRO	60	1120	1100	0.40	0.40	12000	0.33	B-s2,d0	≥ 24
	80						0.25		
	100						0.2		

Standardní barvy pro exteriér - povrchová úprava polyester (PE)

9002

Standardní barvy pro interiér - povrchová úprava polyester (PE)

9002

Volitelná povrchová úprava

Csafe
9002

*Podle normy EN 13523-12

**V souladu s normou EN101169 (RUV4 je nejlepší třída)

Odolnost proti korozi

Exteriér	C3 (se standardní povrchovou úpravou polyester)
	C4 (s volitelnou povrchovou úpravou Csafe)
Interiér	C3 (se standardní povrchovou úpravou polyester)
	C4 (s volitelnou povrchovou úpravou Csafe)

Standardní profilace

Exteriér	M Mikroprofilovaná
Interiér	L Lineární



Sendvičový panel pro střechy SP2C PU AgriPro



Hlavní znaky:

- Optimalizovaný panel pro použití v zemědělství
- Vynikající poměr tepelného odporu/tepelné izolace a mechanických vlastností díky souvislému jádru a výrobnímu procesu
- Dostupný se speciální povrchovou úpravou Ruukki Csafe™



Nová povrchová úprava Ruukki Csafe™ pro použití v zemědělství:

- Lepší odolnost proti mechanickému poškození: Ruukki Csafe™ povrchová úprava - 3000g*, standardní polyester - 2000 g*
- Lepší odolnost proti korozi: Ruukki Csafe™ povrchová úprava - třída koroze C4 (int), standardní polyester - třída koroze C3 (int)
- Lepší odolnost proti znečištění: Ruukki Csafe™ povrchová úprava - "velmi dobrá", standardní polyester - "dobrá"
- Lepší odolnost proti chemikáliím (hydroxid amonný a hydroxid sodný)
- Lepší odolnost proti UV záření (RUV4** proti RUV2** jako pro standardní polyester)

Typ panelu	Tloušťka jádra D mm	Šířka		Tloušťka plechů		Maximální délka mm	Hodnota U W/m²K	Reakce na oheň	Měrná akustická izolace dB
		Celková mm	Modulová mm	Vnější mm	Vnitřní mm				
SP2CPU AGRIPRO	100/60	1083	1000	0.40	0.40	12000	0.33	B-s2,d0 Broof(tt)	≥ 24
	120/80						0.24		
	140/100						0.2		

Standardní barvy pro exteriér - povrchová úprava polyester (PE)

9002

Standardní barvy pro interiér - povrchová úprava polyester (PE)

9002

Volitelná povrchová úprava

Csafe
9002

*Podle normy EN 13523-12

**V souladu s normou EN101169 (RUV4 je nejlepší třída)

Odolnost proti korozi

Exteriér	C3 (se standardní povrchovou úpravou polyester)
	C4 (s volitelnou povrchovou úpravou Csafe)
Interiér	C3 (se standardní povrchovou úpravou polyester)
	C4 (s volitelnou povrchovou úpravou Csafe)

Standardní profilace

Exteriér	T Trapézová
Interiér	L Lineární

**Energy-efficient steel
solutions for better living,
working and moving.**



Ruukki CZ s.r.o., ☎ 257 311 040 📠 257 311 041 🌐 www.ruukki.cz

Copyright © 2012 Rautaruukki Corporation. Všechna práva vyhrazena. Ruukki, More With Metals a názvy výrobků společnosti Ruukki jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Rautaruukki Corporation.